

Ірина ЛЯШОК, Олена ІЩЕНКО, Вікторія ПЛАВАН,
Діана МИХАЙЛЮК, Роксолана ПЕТРУНЬКО
Київський національний університет технологій та дизайну,
Україна

ОЗДОБЛЕННЯ ВІСКОЗНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЕКСТРАКТАМИ РОСЛИННИХ БАРВНИКІВ

Мета. Розробка технології оздоблення віскозних текстильних матеріалів з використанням екстракту рослинних барвників та визначення впливу солей металів на якість забарвлення.

Ключові слова: рослинні екстракти, віскозний текстильний матеріал, фарбування, протравлення, стійкість забарвлення.

Постановка завдання. Розробка технології фарбування екстрактами рослинних барвників віскозного текстильного матеріалу з попереднім протруєнням солями металів Cu^{2+} , Zn^{2+} , Ni^{2+} , Fe^{3+} , Al^{3+} та без нього, визначення стійкості забарвлення до сухого та мокрого тертя, дії поту та мильно-содового розчину.

Методи досліджень.

Для оздоблення екстрактами рослинних барвників було використано зразки віскозних текстильних матеріалів ООО «Текстиль-контакт» трик віскоза тюрлю білий (артикул 122401): віскоза 95%, еластан 5%; щільність $160 \pm 10 \text{ г/м}^2$.

Попередньо розмаслені зразки, протравлювали 5% розчинами солей FeCl_3 , CuSO_4 , NiSO_4 , $\text{AlK}(\text{SO}_4)_2$, $\text{ZnSO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ протягом 30 хв. Потім тканину фарбували по однованній технології послідовно при нейтральному рН, та рН 11 по 30 хв, з подальшим промиванням холодною водою. Модуль ванни 1:30.

Результати досліджень. Текстильні матеріали з віскозних волокон фарбують пігментами в масі, або з розчинів прямими азофарбниками, кубозолями. Фарбування рослинними барвниками є популярним трендом оздоблення сучасних текстильних матеріалів. В роботі проводили колорування текстильних матеріалів із віскозних волокон екстрактами кори крушини та дуба, листя дикого винограду. Отримано забарвлення у світло-коричневих кольорах для всіх зразків (табл. 1). Результати досліджень

зразків на стійкість забарвлення до сухого та мокрого тертя, до дії поту, та мильно-содового розчину (табл. 2)

Таблиця 1 – Результати фарбування текстильних матеріалів з віскозних волокон

№ п/п	Рослинний екстракт	Обробка солями металів					
		-	Cu ²⁺	Zn ²⁺	Ni ²⁺	Fe ³⁺	Al ³⁺
1	Кора крушини						
2	Кора дуба						
3	Листя дикого винограду						

Таблиця 2 – Стійкість забарвлення до сухого тертя/ мокрого тертя/ до дії поту/до дії мильно-содового розчину.

№ п/п	Рослинний екстракт	Обробка солями металів					
		-	Cu ²⁺	Zn ²⁺	Ni ²⁺	Fe ³⁺	Al ³⁺
1	Кора крушини	4/4/4,5/3	5/3/4,5/4	5/3/5/4	5/3/4/5	4/3/4,5/3	5/3/4,5/4
2	Кора дуба	5/4,5/5/5	5/3/5/5	5/3/4,5/5	5/3/4,5/5	4,5/3/4/5	5/3/5/5
3	Листя дикого винограду	5/1/2/5	5/1/4/4	5/1/3/4	4/1/2/4	4/1/4/4	5/1/3/5

Стійкість отриманого забарвлення до сухого тертя в усіх зразків в межах 5 балів. А до мокрого тертя від 1 до 3,5 балів. Обробки мильно-содовим розчином, та випробовування до дії поту – в межах 4-5 балів, за виключенням забарвлення екстрактом листя дикого винограду.

Висновок. Текстильні матеріали на основі віскозних волокон можна фарбувати з використанням протрав різних солями металів екстрактами рослинних барвників з кори крушини та дуба, листя дикого винограду.

Література

1. Мартосенко М.Г. Роль рослинного барвника і протравлювача у формуванні колірної гами забарвлень целлозомістких текстильних матеріалів/М.Г. Мартосенко, О.В. Пахолюк, З.М. Семак//Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2010. – № 4. – С. 217–220.